

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



DURBOCEM[®]

Ideale verf voor vochtige muren en kelders

- Vormt een sterke binding met de vochtige ondergrond
- Kan op poederende ondergronden aangebracht worden
- Vormt een sterke binding met cementhoudende ondergronden
- Bevat cement en is daardoor uitermate geschikt om op vochtige ondergronden aangebracht te worden

DURBOCEM®

OMSCHRIJVING

Verf voor vochtige binnen- en buitenmuren. Vernieuwt door water beschadigde muren en beschermt nieuwe muren tegen vochtschade.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Schilderen van nog vochtige muren en kelders.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,24 - 1,28
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 60°:	Mat: 2%
Vaste stof gehalte in gewicht:	61 - 63 %
Vaste stof gehalte in volume:	28 - 40 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	2 uur
Hanteerbaar:	2 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	24 uur

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

500 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

200 µm

THEORETISCH VERBRUIK

1,5 - 3 m²/l (totaalverbruik, 2 lagen)

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Poedervorming afborstelen met een stalen borstel. Lekken droogmaken door speciaal snelcement, aan te brengen met plakspaan of truweel. Laten verharderen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Werk in een goed verluchte omgeving. > 5°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Gebruik een halfharde kwast/borstel. Onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Gebruik een mohairrol. Onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Niet aanbevolen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Niet aanbevolen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit.

OPMERKINGEN

- 1e laag: ondergrond impregneren met een halfharde kwast/borstel; muren in slechte staat tot verzadiging behandelen. 2e laag: na 24 uur afwerken met borstel of rol.
- Gezien de specifieke toepassingen (bv. gebruik in kelders), zorgen voor een optimale ventilatie, ook gedurende de eerste weken na applicatie.
- Durbocem houdt geen salpeteruitslag tegen, is niet bestand tegen grondwaterdruk en isderhalve ook geen waterdichtingsproduct.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	500 g/L
VOC readymix:	500 g/l
VOC categorie:	A/i
VOC limiet:	500 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUBAARHEID

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 09/12/2020

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu