

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## FASSITHANE MATT

# Matte houtverniss

- Sneldrogend
- Niet vergelend
- Kras- en slijtvast
- Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
- Matte versie : voor gebruik binnen

# FASSITHANE MATT

## OMSCHRIJVING

Solventgedragen houtvernis van topkwaliteit op basis van polyurethaan alkydharsen voor gebruik binnen.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Als harde afwerkingsvernis op hout voor binnenwerken.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	0,93 - 0,95
Glansgraad:	Mat
Vaste stof gehalte in gewicht:	53 - 55 %
Vaste stof gehalte in volume:	44 - 46 %

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 1/2 uur
Hanteerbaar:	2 uur
Overschilderbaar:	6 uur
Volledig uitgehard:	7 dagen

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

65 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

35 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

15 m<sup>2</sup>/l per laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet voldoende glad en goed zuiver zijn. Nieuw ruw hout vooraf gladschuren en ontstoffen (doeken bevochtigd met white spirit). Harsachtig of vettig exotisch hout met Thinner ontvetten. Oude vernislagen afbijten met Rapid Super, daarna licht schuren en met white spirit reinigen. Oude, nog goed hechtende vernislagen lichtjes schuren en reinigen. Ontkleurde delen bijtinten met Fassitek en vervolgens effen vlakschuren.

### Op nieuw hout:

- Impregneren met FassiForce of Fassitek indien men het hout vooreerst wil kleuren.
- Indien men het hout niet wenst bij te kleuren, eerst een laag verdunde Fassithane Matt aanbrengen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en luchtvochtigheid boven 80%.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Verdunning niet aanbevolen

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Verdunning niet aanbevolen

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Verdunning niet aanbevolen

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Verdunning niet aanbevolen

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit of Thinner 22

## OPMERKINGEN

Indien de tussentijd tussen opeenvolgende lagen meer dan 24 uur bedraagt, de ondergrond-laag met een in white spirit gedrenkte doek afvegen om een goede hechting te verzekeren.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	400 g/l m
VOC categorie:	A/e
VOC limiet:	400 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C

Uitgiftedatum: 26/01/2021

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu