



PEGAMAT® RL ISOLE

Spanningsarme isolerende renovatieverf

- Goede dekkracht
- Geurarm
- Niet vergelend
- Spanningsarme film
- Onverzeepbaar

PEGAMAT® RL ISOLE

OMSCHRIJVING

Reukarme solventgedragen isolerende coating op basis van geplastificeerde acrylharsen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als spanningsarme renovatieverf op binnenmuren en plafonds.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1.33 - 1.37 g/cm ³
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 60°:	Mat: < 2%
Vaste stof gehalte in gewicht:	64 - 66%
Vaste stof gehalte in volume:	38 - 40%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	3 uur
Overschilderbaar:	Nat in nat of na 4 uur
Volledig uitgehard:	1 dag

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40 µm

THEORETISCH VERBRUIK

9 - 12 m²/l per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Geschikte ondergronden zijn: plaaster, cement, beton, houtvezelplaten, isolerende hardschuimpanelen, oude verf, behangpapier, etc. Ondergronden dienen voldoende droog en stabiel te zijn. 1 à 2 lagen aanbrengen, naargelang de toestand van de ondergrond; desgewenst kan de 2e laag nat in nat worden aangebracht. Niet aanbrengen op Elastofill; bij gebruik van Pegaflex, deze vooreerst isoleren met Porisol. Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Pegamat RL Isole overschilderd worden. Sterk poreuze ondergronden eerst impregneren met Pegafix. Hardnekkige vlekken eerst behandelen met Pegaprim® Isofix.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. > 5°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Indien nodig 3 - 5% verdunnen met Thinner RL of white spirit,

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Indien nodig 3 - 5% verdunnen met Thinner RL of white spirit,

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 011 - 015 / Druk: 180 bar.

Maximaal 5% verdunnen met Thinner RL of white spirit.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Indien nodig verdunnen met max 10% Thinner RL of white spirit,

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit.

OPMERKINGEN

Indien white spirit gebruikt wordt voor het verdunnen gaat dit ten koste van het reukarme karakter en het gebruik op polystyreen.

Pegamat RL Isole is een reversibel verfsysteem, d.w.z. dat het terug oplost in zijn eigen solvent.

Aangedroogde spatten Pegamat RL Isole kunnen daarom ook met Thinner RL of white spirit verwijderd worden.

Niet bijkleuren met universele pigmenten of mengmachines.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	455 g/l
VOC readymix:	485 g/l
VOC categorie:	A/i
VOC limiet:	500 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUBAARHEID

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 27/04/2021

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu