



PEGAPRIM® SANITOP

Muurverf op basis van watergedragen acrylharsen

- Primer en toplaag in één
- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Voor binnen en buiten
- Hoogwaardige satijnmatte afwerking
- Uitstekende hechting

PEGAPRIM® SANITOP

OMSCHRIJVING

Muurverf op basis van watergedragen acrylharsen. Primer en toplaag in één. Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels, ideaal voor vochtige ruimtes.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Een hoogwaardige satijnmatte primer en toplaag in één voor gebruik in vochtgevoelige ruimtes en als duurzame buitenmuurverf op metselwerken. Toepassen op minerale ondergronden (metselwerk, plaaster, beton, baksteen).

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	± 1,4
Glansgraad:	Semi-Mat
Glansgraad bij 60°:	Satijnmat: ± 5%
Vaste stof gehalte in gewicht:	62 - 65 %
Vaste stof gehalte in volume:	47 - 50 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	40 minuten
Overschilderbaar:	4 uur
Volledig uitgehard:	1 dag

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

125 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

60 µm

THEORETISCH VERBRUIK

7 - 10 m²/l per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergronden dienen voldoende droog en stabiel te zijn.

Op sterk poreuze ondergronden dient men 1 verdunde laag Pegaprim Xpress of bij voorkeur 1 laag Pegafix toe te passen.

Op gladde bakstenen, vooraf 1 laag Pegaprim Xpress toepassen.

Na reiniging van oude krijtende verlagen, impregneren met een laag Fixonal of Pegafix.

Vul gaten, scheuren of barsten op met Elastofill. Egaliseer het oppervlak waar nodig met Pegaflex. Licht opschuren en ontstoffen.

Vervolgens 1 tot 2 lagen Pegaprim Sanitop toepassen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 5°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Aanbrengen met platte kwast.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Aanbrengen met dispersierol.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 013 - 018 / Druk: 180 bar.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Verdunnen met water (3 - 5%).

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

OPMERKINGEN

Verdunning:

- Voor buiten: onverdund gebruiken.
- Voor binnen: verdunnen met 5 tot 10% water of beter met 5% Fair Decor.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	23 g/l
VOC readymix:	23 g/l
VOC categorie:	A/i
VOC limiet:	140 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 02/04/2021

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu