



FASSITHANE GLOSS

Hoogglanzende houtvernis

- Sneldrogend
- Niet vergelend
- Kras- en slijtvast
- Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
- Voor gebruik binnen en buiten

FASSITHANE GLOSS

OMSCHRIJVING

Solventgedragen houtvernis van topkwaliteit op basis van polyurethaan alkydharsen voor gebruik binnen en buiten.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als harde afwerkingsvernis op hout voor binnen- en buitenwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	0,90 - 0,92
Glansgraad:	Hoogglans
Glansgraad bij 60°:	>90%
Vaste stof gehalte in gewicht:	49,5 – 51,5 %
Vaste stof gehalte in volume:	42 - 44 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur 30 min
Hanteerbaar:	2 uur
Overschilderbaar:	6 uur
Volledig uitgehard:	7 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

65 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

30 µm

THEORETISCH VERBRUIK

15 m²/l per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet voldoende glad en goed zuiver zijn. Nieuw ruw hout vooraf gladschuren en ontstoffen (doeken bevochtigd met white spirit). Harsachtig of vettig exotisch hout met Thinner ontvetten. Oude vernislagen afbijten met Rapid Super, daarna licht schuren en met white spirit reinigen. Oude, nog goed hechtende vernislagen lichtjes schuren en reinigen. Ontkleurde delen bijtinten met Fassitek en vervolgens effen vlakschuren.

Op nieuw hout:

- Impregneren met FassiForce of Fassitek indien men het hout vooreerst wil kleuren.
- Indien men het hout niet wenst bij te kleuren, eerst een laag verdunde Fassithane aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en luchtvochtigheid boven 80%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Verdunning niet aanbevolen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLEN

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLEN

Verdunning niet aanbevolen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Verdunning niet aanbevolen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Verdunning niet aanbevolen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit of Thinner 22

OPMERKINGEN

Bij buitenwerken minstens 3 lagen Fassithane Gloss aanbrengen. Indien de tussentijd tussen opeenvolgende lagen meer dan 24 uur bedraagt, de ondergrond-laag met een in white spirit gedrenkte doek afvegen om een goede hechting te verzekeren.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	400 g/l max.
VOC categorie:	A/e
VOC limiet:	400 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUBAARHEID

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 09/12/2020

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu