



FASSILUX® SATIN

Zijdeglanslak voor alle buiten- en binnenwerken

- Hoog rendement
- Goede kantdekking
- Egale glans
- Goede dekking
- Snelle droging

FASSILUX® SATIN

OMSCHRIJVING

Solventgedragen zijdeglanslak van topkwaliteit op basis van alkydharsen voor alle binnen- en buitenwerken.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Afwerkingslak voor binnen- en buitenhoutwerk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,34 - 1,37
Glansgraad:	Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:	+/- 30%
Vaste stof gehalte in gewicht:	70 - 73% (wit)
Vaste stof gehalte in volume:	53 - 56 % (weiss)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	4 - 5 uur
Hanteerbaar:	5 - 6 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	± 1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

55 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

30 µm

THEORETISCH VERBRUIK

± 18 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Als grondlaag gebruikt men Fassiprim. Voor uiterst verzorgd schilderwerk 2 lagen Fassiprim aanbrengen en telkens iedere laag fijnschuren. Voor buitenwerken is een impregnatie van kaal of ontbloot hout met FassiForce aangewezen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

- Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.
- Minimum omgevingstemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80%RV

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Niet verdunnen

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Niet verdunnen

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

- Nozzle: 013 - 015 / Druk: 180 bar.
- Niet verdunnen

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Niet verdunnen

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit of Thinner 22.

OPMERKINGEN

Fassilux Satin bij buitengebruik niet aanbrengen op Noxyde. In deze gevallen ofwel Fassilux Aqua ofwel Pegacryl Satin gebruiken

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC categorie:	A/d
VOC limiet:	400 g/l (2007) / 300 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C

Uitgiftedatum: 09/12/2020

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu