

# Levis Isoprim



## Productomschrijving

Absorptieremmende en vlekkenisolerende (roet, nicotine...) dekkende grondverf op solvent basis.

### Toepassing

Toepasbaar op muren en plafonds in pleister, gipskartonplaten, glasweefsel, ...die volledig droog zijn. Voor gebruik binnen.

### Eigenschappen

Dekkende grondverf met goed indringend vermogen.

Egaliseert de absorptie van de ondergrond, zodat er geen kleur- en glansverschillen zijn in de eindlaag. Isoleert vlekken van bv. vochtkringen, nicotine, roet volledig. Fixeert poederende ondergronden.

### Kleuren

Wit

### Verpakkingen

0.75l, 2,5l, 5l & 15l

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en kortharige rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met Levis Ontvetter & Borstelreiniger of white spirit.

### Rendement

9 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 4 à 6 uur

Overschilderbaar: 24 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Pleisterwerk , gipskartonplaten, glasweefsel of reeds geschilderde ondergronden.*

### Vorbereiding

- Ondergrond ontkorrelen, stofvrij maken en reinigen. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig ontstoffen.
- 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen. Bij minder coherente ondergronden of als de ondergrond moet geïsoleerd worden (bv. aanwezigheid van vlekken): Levis Isoprim in plaats van Levis Primer Mur & Plafond gebruiken.
- Opmerking: na Levis Isoprim: opschuren met schuurpapier P180 (wegwerken van vezelopheffing), dan ontstoffen.

### Afwerking

Afwerken met een muur- of plafondverf uit het Levis assortiment.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 350 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/g): 350 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-1-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111  
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)